

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Adeziv de Montaj Stukofix WB-35

Adezivul Stukofix WB-35 este un adeziv universal, fără solvenți, recomandat pentru lipirea materialelor uzuale de construcții absorbante, în timpul lucrărilor de finisare și renovare din locuințe, birouri sau clădiri industriale. Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.

AVANTAJE

- nu afectează mediul
- neinflamabil
- aderență excelentă la suprafețe de construcții absorbante
- rezistență termică
- formează o îmbinare puternică și durabilă
- ușor de aplicat
- recomandat pentru polistiren

UTILIZĂRI

Recomandat pentru lipirea suprafețelor absorbante din construcții:

- anumite elemente din lemn și plastic
- chesoane pe suprafețe tencuite și cornișe din poliuretan
- chesoane, rozete, aplicații și cornișe din ipsos
- elemente izolatoare termic și fonic (inclusiv polistiren)
- praguri și pervazuri
- elemente decorative și de finisare din PVC, din polistiren sau materiale derivate din lemn
- șipci, paneluri, plăci din plastic și lemn

DATE TEHNICE

În ambalajul original:

Compoziție	dispersie acrilică cu stiren/polimer acrilic și filleri anorganici
Culoare și consistență	alb, pastă
Densitate	1,4 – 1,5 g/cm ³
Temperatura de aplicare	peste +10°C
Timp de lucru	cca. 10 - 15 minute
Timp de întărire totală	48 ore
Vâscozitate	160 000 mPa*s (+-30 000 mPa*s)
Consum	300 - 500 g/m ²
Inflamabilitate	neinflamabil

După întărire:

Fracțiuni solide	74%
Rezistența termică a îmbinării după întărire	de la -20°C la +70°C

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE Stukofix WB-35

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie nivelate, bine curățate și nu trebuie să fie acoperite cu praf, rugină, produse pe bază de ulei sau alți contaminanți. Înlăturați toate materialele și/sau straturile vechi de pe pereți și suprafețe înainte de aplicarea adezivului, pentru a obține aderența optimă.

Aplicare: După tăierea aplicatorului în funcție de lățimea de umplere a fisurii/îmbinării, tăiați capătul cartușului deasupra filetelui, apoi înfiletați aplicatorul din plastic. Montați cartușul în pistol, apoi aplicați adezivul în puncte sau liniar/benzi pe întreaga suprafață a elementului/materialului de lipit. Uniți suprafețele și presăți uniform și cu putere.

Curățare: Înainte de întărire, adezivul poate fi curățat cu apă.

INFORMAȚII LOGISTICE

Cod Produs	Conținut	Ambalaje	Bucăți per box	Bucăți Standard per EUR-palet
3436	310ml	cartuș	12	1440

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalaje originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Feriți produsele de îngheț.

INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei): Gratuit
 Maritim: IMDG/GGVSee: Gratuit
 Aerian: ICAO-TI and IATA-DGR: Gratuit

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați **Fișa de Protecție și Securitate**, disponibilă la Selena Romania SRL

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S46 În cazul în care inghițiți produsul, apălați imediat la serviciul medicului, arătându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului.

Instrucțiuni de depozitare deșeuri: Resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementări legale.

Odată cu publicarea acestei Fișe Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.